



Apsaugokite medienos paviršius lauke

FAQ LT

Prasidėjus šiltajam sezonui sulaukiame vis daugiau klausimų, kaip tinkamai apsaugoti medienos paviršius lauke bei kaip išsirinkti tinkamiausius produktus, kad būtų užtikrinta ilgalaikė apsauga. Mes turime visko, ko reikia medienai ir siūlome perskaityti mūsų patarimus. Vertikaliems lauke esantiems paviršiams (pvz. tvoroms) rinkitės dengiamuosius medienos dažus arba pusskaidrę lazūrą, o horizontaliems, dėvimiesiems paviršiams (pvz. terasoms) naudokite apsauginę medienos alyvą. „Pinotex“ asortimente esantys produktai suteikia ilgalaikę medienos apsaugą. Tačiau norint užtikrinti apsaugos laiką, kuris nurodomas ant produkto pakuotės, medieną būtina apdoroti sistemiškai.

- Apdorojamas medinis paviršius turi būti švarus, kokybiškas ir nepažeistas grybinių ydų. Visais apdorojimo etapais mediena turi būti sausa, ne didesnio kaip 18 % drėgnio.
- Jei mediena anksčiau buvo dažyta, tuomet norint dažyti dengiamaisiais dažais reikėtų seną silpnai sukibusį dažų sluoksnį pašalinti, o blizgiais dažais dažytus paviršius pašlurkštinti švitrinio popieriumi, po šlifavimo būtinai nuvalykite dulkes. Jei paviršių dengsite pusskaidre medienos lazūra arba alyva, tuomet visiškai pašalinkite seną dažų sluoksnį.
- Jei paviršių alyvuosite, kad alyva geriau įsigertų, medieną nuplaukite plovikliu „Pinotex Terrace & Wood Cleaner“.
- Norint kuo geriau apsaugoti naują medieną, arba medieną po senų dažų pašalinimo, pirmiausia reikia paviršių įmirkyti. Vieną kartą padenkite medieną biocidiniais gruntais „Pinotex Wood Primer“ arba „Pinotex Base“. Alyvuojant medieną reikia rinktis „Pinotex Base“. Prieš toliau apdorojant paviršių, įmirkytą medieną būtina džiovinti bent 24 valandas.
- Jei dažote dengiamaisiais dažais, nepamirškite gruntavimo dažų. Jie apsaugo nuo drėgmės ir užtikrina gerą dažų sukibimą su pagrindu. Prieš dažant nugruntuokite paviršių 1 dažų „Pinotex Wood Paint Primer“ sluoksniu. Tuomet dažykite paviršių 2 sluoksniais pasirinktais dengiamaisiais „Pinotex“ dažais.
- Jei medieną lazūruosite, denkite paviršių 2 sluoksniais pasirinktos „Pinotex“ lazūros. Anksčiau „Pinotex“ lazūra padengtam paviršiui atnaujinti pakanka vieno apdailos priemonės sluoksnio. Su kiekvienu apdailos sluoksniu atspalvis darosi mažiau skaidrus, sodresnis, blizgesnis ir ilgaamžiškesnis.
- Jei renkatės medienos alyvavimą, padenkite paviršių „Pinotex“ apsauginės medienos alyvos sluoksniais taip, kad mediena būtų išotinta. Maždaug po 15–20 minučių būtinai nuvalykite šluoste į medieną neįsigėrusią alyvos perteklių, kad nesusidarytų plėvelė.
- Labai svarbu nedengti medienos vien tik bespalviu gaminiu (renkantis lazūrą ar alyvą), nes gaminyje be pigmentų blogiau saugo medieną nuo saulės spindulių poveikio.
- Nepatartina dirbti vėjuotu oru ir kai paviršius apšviečiamas tiesioginių saulės spindulių, nes intensyviai garuojant skiedikliui, gaminyje gali blogai įsigerti į paviršių. Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +8...30°C (rekomenduojama +18±2°C)



Medienos apsaugos ilgaamžiškumas priklausys tiesiogiai nuo jūsų pastangų tinkamai paruošiant medienos paviršių dažymui, todėl nepagailkite laiko ir jėgų atlikti visus rekomenduojamus žingsnius atitinkamai pagal pasirinktą medienos apsaugos priemonę, o tuomet džiaukitės puikiais rezultatais.

Daugiau apie medienos dažus skaitykite [čia](#) [1].

Daugiau apie pusksaidrę medienos apsaugą - lazūras skaitykite [čia](#) [2].

Daugiau informacijos apie medienos alyvas rasite [čia](#) [3].